



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Rephalt 0/4

Descrizione prodotto

Conglomerato idro reattivo, lavorabile a freddo, senza solventi, secondo la normativa RVS 08.97.01.

Caratteristiche tecniche

Parametro	Risultato	Unità	Normativa prova
Contenuto di legante	7 - 8	M%	ÖN EN 12697-1
VOC	0	M%	ÖN EN 14039
Contenuto biogenico	20 - 50	M%	ONR CEN/TS 16640
Inerte			EN13043
Contenuto di vuoti	< 9	Vol.-%	ÖN EN 12697-8
Perdita inerte a -20°C	< 35	M%	ÖN EN 12697-17
ITSR: Resistenza alla trazione dopo irrorazione a 25°C	> 80	%	ÖN EN 12697-12
ITSw: Residuo resistenza alla trazione dopo irrorazione con acqua a 25°C	0,2 – 0,5	N/mm ²	ÖN EN 12697-12
Stabilità Marshall dopo 72 h a 60 ° C in acqua	> 4	kN	ÖN EN 12697-34

Versione 3.0

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A-5280 Braunau/Inn
Josef-Reiter-Straße 78, Tel. 07722/62977-0, Fax 07722/65758
office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com