



SCHEMA TECNICA PRODOTTO

Oecophalt R 0/6

Descrizione prodotto

Conglomerato idro reattivo, lavorabile a freddo, senza solventi, secondo la normativa RVS 08.97.01

Dati tecnici

Elemento	Risultato	Unità	Normativa prova	Categoria	<u>Classe</u>
Inerte	-	-	EN13043	Ge	2
Contenuto di legante	6,3 – 7,3	M%	ÖN EN 12697-1	-	2
Stabilità Marshall dopo 72h a 60°C a bagno in acqua	> 2	kN	ÖN EN 12697-34	St	2
Rilascio inerte a -20°C	< 55	M%	ÖN EN 12697-17	-	1
ITSR: Resistenza alla trazione dopo irrorazione con acqua a 25°C	> 80	%	ÖN EN 12697-12	-	3
ITSw: Residuo resistenza alla trazione dopo irrorazione con acqua a 25°C	0,2 – 0,5	N/mm ²	ÖN EN 12697-12	-	2
Contenuto di vuoti	< 14	Vol.-%	ÖN EN 12697-8	Ho	1
Consistenza	-	-	-	-	2
Stoccaggio	-	-	-	-	3
Lavorabilità	-	-	-	-	2
VOC	0	M%	ÖN EN 14039	-	3
NaWaRo	20 – 50	M%	ONR CEN/TS 16640	-	2

Versione 3.2

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A-5280 Braunau/Inn
Josef-Reiter-Straße 78, Tel. 07722/62977-0, Fax 07722/65758
office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com