



## SCHEDA TECNICA

### Refug 100

#### Descrizione

*Prodotto reattivo, applicazione a freddo, legante bi componente*

|                                                    | <b>Parametri</b>                           | <b>Valori</b>      | <b>Normativa analisi</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Peso specifico</b>                              | g/cm <sup>3</sup>                          | ≥ 1,08             | DIN 1996-7               |
| <b>Rammollimento</b>                               | °C                                         | ≥ 85               | DIN EN 1427              |
| <b>Penetrazione<br/>Konus</b>                      | 1/10 mm<br>+25 °C                          | 22                 | DIN EN<br>13880-2        |
| <b>Elasticità di<br/>adesione a -15°C<br/>5 mm</b> | N/mm <sup>2</sup>                          | 0,47               | DIN EN<br>13880-13       |
| <b>Pallanello metodo<br/>Herman</b>                | <b>Altezza di<br/>caduta 4m<br/>-20 °C</b> | <b>sufficiente</b> | DIN 1996-18              |

(\*) die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm

Refug 100 **contiene caratteristiche secondo** TL Fug-StB 01, Tabelle 4.1.3 **di uno stucco bituminoso elastico, con adesione ed elasticità** di un mastice a colata

Versione 3.0

Auf Wunsch steht unser technischer Beratungsdienst gerne zur Verfügung.

**Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A-5280 Braunau/Inn**  
Josef-Reiter-Straße 78, Tel. 07722/62977-0, Fax 07722/65758  
office@vialit.at    www.vialit.com    www.rephalt.com