



## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Refug 2 K

#### Descrizione prodotto

Mastice bituminoso sigillante ad alta penetrazione ed elasticità, reattivo all'acqua, senza solventi e/ flussanti

#### Dati tecnici

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aspetto esteriore              | Liquido, uniforme e pastoso                              |
| Viscosità (20°C) mPas          | 10                                                       |
| Prodotto base                  | Bitume modificato idro reattivo                          |
| Punto di rammollimento         | 87,50°C.                                                 |
| Elasticità a basse temperature | Fino a -45,00°C.                                         |
| Prodotto modificatore          | Catalizzatore liquido                                    |
| Lavorabilità                   | Fino a -0,50°C.                                          |
| Peso specifico                 | 1.049 g/cmc                                              |
| Aderenza al cls senza primer   | totale                                                   |
| Aderenza al cls con primer     | totale                                                   |
| Elasticità a -20°C             | >/< 5                                                    |
| Transitabilità dopo la posa    | Immediata dopo la saturazione con sabbia o pietrischetto |

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A-5280 Braunau/Inn  
Josef-Reiter-Straße 78, Tel. 07722/62977-0, Fax 07722/65758  
office@vialit.at    www.vialit.com    www.rephalt.com